

丸太保管乾燥条件確認結果

保管場所:屋根有・コンクリート敷地の駐車

はい積み: 約15cmの丸太を下カサ上げし 最下段 10本で段違いに5段計40~45本

丸太条件:末口:10cm~30cm、長さ2.1m(額田木の駅PJ納入条件10cm以上)

- (まとめ) 1. 6ヶ月の保管で丸太は50%以下の確認ができた。
2. 水分率は1ヶ月保管で毎ほぼ直線的に減少した(スギ:約2.5%/月でヒノキ約2%/月)
3. 丸太中央部の輪切丸で中央部と端面(約3cm箇所)の水分率に差がでた
6ヶ月保管で丸太中央部で44%、端面(約3cm箇所)で29%

